

COLLES & ETANCHEITE BATIMENT

SILICONE

RUBSON SA

SANITAIRE sans pistolet

- ▶ **APPLICATION FACILE**
- ▶ **Excellente performance anti-moisissures**
- ▶ **Finition lisse et brillante**
- ▶ **Lissage facile**

DEFINITION

Mastic silicone de type acétique contenant des agents antifongiques puissants.
Rubson SANITAIRE SA sans pistolet polymérise spontanément au contact de l'air pour former un cordon élastique flexible et adhérent sur tous matériaux vitrifiés.

DESTINATIONS

Rubson SANITAIRE SA est particulièrement destiné à assurer la jonction et l'étanchéité entre éléments soumis au ruissellement direct de l'eau :

- Joints de sanitaire (baignoire, bac à douche, lavabo, plan de travail, paillasse…).
- Etanchéité d'orifice d'écoulement d'eau (bonde, siphon…).



- Joints de raccordement entre carrelage et murs, sols ou meubles encastrés de cuisines ou salles de bains.
- Joints de finition de panneaux de cloison (salles climatiques, locaux stériles…)

SUPPORTS

Tous matériaux non poreux, vitrifiés : verre, émail, carrelage, céramique…). Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre Service Conseil Technique*.

CONDITIONNEMENT

Type d'emballage	Volume net par emballage	PCB	Palettisation
Cartouche	200 ml	12	84 cartons

DONNEES TECHNIQUES

Coloris	Blanc, translucide
PH	Libère de l'acide acétique lors de la réticulation
Densité	Environ 1.0
Dureté Shore A	Environ 20
Tenue à la température	- 40°C à + 150°C
Perte de volume après séchage	1 à 3%
Allongement à la rupture	Environ 160% (EN 28 339)
Reprise élastique (NF 85506)	Supérieure à 90% (ISO 7389)

RESISTANCE AUX AGENTS AGRESSIFS

Alcool	Durcissement
Carburants et solvants	Gonflement
Acide sulfurique à 10%	Bonne
Acide chlorhydrique à 10%	Satisfaisante
Acide nitrique à 10%	Bonne
Soude à 10%	Bonne
Eau de Javel	Bonne
Formol à 10%	Bonne

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être sains, propres, secs et débarrassés de toute trace d'ancien mastic.

Dégraisser les surfaces non poreuses ou vitrifiées à l'alcool.
Poncer les bois et autres matériaux poreux avec un abrasif.
Dépoussiérer et appliquer si nécessaire un primaire ou une peinture laquée.

Pour les joints de largeur et/ou de profondeur importantes, supérieures à 10mm, mettre en place un fond de joint en matériaux imputrescibles, destiné à limiter la profondeur de mastic.

Placer éventuellement des bandes adhésives de part et d'autre du joint à réaliser, pour délimiter l'espace à combler.

APPLICATION

Extruder en poussant le produit devant la buse. Le cordon de mastic doit être sans bulle d'air et suivre les lèvres du joint sans déborder.
Lisser avec le **CUTTEUR LISSEUR Rubson** ou avec un doigt mouillé.
Retirer aussitôt les bandes adhésives.

MATERIEL D'APPLICATION

Aucun.

TEMPS DE PRISE

- Lissage : 10 min. maximum après application.
- Recouvrabilité peinture : pas d'adhérence.
- Séchage à cœur : 48h env. pour une section de joint de 5mm.

RENDEMENT PAR CARTOUCHE

Profondeur du joint (mm)	Nombre de mètres de joint par cartouche 300ml — Largeur du joint (mm)										
	5	6	7	8	10	12	15	20	25	30	40
5	8.3	6.7	5.9	5.2	4.2						
6	6.7	5.7	4.9	4.3	3.4	2.9					
7		4.9	4.2	3.7	2.9	2.5	2.0				
8			3.7	3.2	2.6	2.1	1.7	1.3			
10				2.6	2.1	1.7	1.3	1.0	0.8		
12					1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	
15						1.1	0.9	0.7	0.5	0.5	0.3

NETTOYAGE DU MATERIEL

Immédiatement avec un chiffon sec.
Des traces de **Rubson SANITAIRE SA sans pistolet** peuvent être éliminées avec **Rubson ENLEV'JOINTS**.

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé dans un local frais à l'abri du gel.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Contient un antifongique puissant.
- Pour confection d'aquarium, utiliser le **Rubson VITRAGE HP** ou consulter notre Service Conseil Technique*.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Récipient sous pression.
- A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.

Respecter les prescriptions de pose des fabricants de revêtements. Ces indications sont basées sur des essais précis et sur l'expérience acquise dans la pratique. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. Le poseur doit adapter son travail aux conditions locales. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis de tiers. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME MASTICS

Rubson B7	FISSURE
Rubson A1	JOINT ET FISSURE FACADE
Rubson A2	HUISSERIES
Rubson SP2	JOINT UNIVERSEL
Rubson SA	SANITAIRE
Rubson PU 200	COLLAGE SOUPLE
Rubson HP	VITRAGE
Rubson MS3	MASTIC TOTAL
Rubson CR	COUVERTURE

Henkel

Henkel France S.A.
Colle et Etanchéité Bâtiment
161, rue de Silly
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
***Service Conseil Technique : 01 46 84 98 59**